

ORCHESTRA

Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN					EENHEDEN	NORMEN
	KETTING		INSLAG				

ALGEMENE KENMERKEN

Samenstelling	100% rotvrij in de massa gekleurd polyacrylaatgaren Sunacryl						
Afwerking	Vuilafstotende Cleangard special voor zonneschermen						
Weave	Plat binding						ISO 7211-1
Gewicht	290					g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.64					mm	ISO 2286-3
Banen	120	165	200	250	320	cm	EN 1773
Snijlengte	60	60	40	50	40	ml	

WEERSTAND VAN HET WEEFSEL

Xenotest 1000 uur	4		class /5	ISO 105 B04
Breekrek	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Afstoting van olie	5		class /8	ISO 14419
Breukweerstand	140	90	daN	ISO 13934-1
Inscheurweerstand	< 20	< 20	%	ISO 13561
Stevigheid	1250	880	mN	ISO 2493
Verlies van spanning	< 12	< 41	mm	ISO 13561
Lengte verandering spanning	< 1	< 16	mm	ISO 13561
Dimensionele stabiliteit	-3;+ 1	-1;+ 1	%	ISO 13561
Breekrek	35	30	%	ISO 13934-1
Schmerber	> 370		mm	ISO 811
Vermindering Schmerber	< 15		%	ISO 13561
Spray test	5		class /5	ISO 4920

KLEURVASTHEID

Kleurvastheid UV-straling - indoor	7-8		class /8	ISO 105 B02
Kleurvastheid regen	4-5		class /5	ISO 105 B04
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		class /5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		class /5	ISO 105X12

GEbruik

Garantie	10	jaren	
Aanbevolen gebruik	Uitvalscherm, Terrasoverkapping, Markies, Vaste zonwering, Outdoor velum, Pergola, Veranda zonwering, Zonnezeilen		

De waarden van dit product kunnen schommelen tot ± 5%

Dickson-Constant Nederlands - SAS met 12.640.000 euro maatschappelijk kapitaal - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : 0033.320.45.58.17 - Fax : 0033.320.45.58.10 - www.dickson-constant.com/nl/NL

