

XL PLUS

Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORMEN
	KETTING	INSLAG		

ALGEMENE KENMERKEN

Samenstelling	100% rotvrij in de massa gekleurd polyacrylaatgaren Sunacryl			
Afwerking	Trattamento Cleangard speciale tenda			
Weave	Plat binding			ISO 7211-1
Gewicht	290		g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.64		mm	ISO 2286-3
Banen	320		cm	EN 1773
Snijlengte	40		ml	

WEERSTAND VAN HET WEEFSEL

Breukweerstand	130	90	daN	ISO 13934-1
Breekrek	25	15	%	ISO 13934-1
Breekrek	4	3	daN	ISO 13937-1
Stevigheid	1300	950	mN	ISO 2493
Verlies van spanning	15	45	mm	ISO 13561
Lengte verandering spanning	6	25	mm	ISO 13561
Schmerber	> 300		mm	ISO 811
Spray test	4		class /5	ISO 4920
Afstoting van olie	4		class /8	ISO 14419
Tear resistance 1000 uur	4		class /5	ISO 105 B04

KLEURVASTHEID

Kleurvastheid UV-straling - indoor	7-8		class /8	ISO 105 B02
Kleurvastheid regen	4		class /5	ISO 105 B04
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		class /5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		class /5	ISO 105X12

GEBRUIK

Garantie	5	jaren	
Aanbevolen gebruik	Uitvalscherp, Terrasoverkapping, Markies, Vaste zonwering, Outdoor velum, Pergola, Veranda zonwering, Zonnezeilen		

De waarden van dit product kunnen schommelen tot ± 5%

Dickson-Constant Nederlands - SAS met 12.640.000 euro maatschappelijk kapitaal - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : 0033.320.45.58.17 - Fax : 0033.320.45.58.10 - www.dickson-constant.com/nl/NL

